

RL xx40 SMALTO SATINATO UNIVERSALE

CAMPI D'IMPIEGO SU LEGNO

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

CAMPI D'IMPIEGO SU FERRO

Cancellate, strutture, lamiere in ferro e zincate.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

È una finitura pigmentata satinata ad alta copertura. Resiste ai raggi UV e agli altri agenti atmosferici. Formulato a elevate pennellabilità e distensione.

ISTRUZIONI D'USO

Legno grezzo. Si può applicare in 1-2 mani su legno grezzo carteggiato con grana 150 e impregnato con tonalità vicina al colore finale.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RL xx40 su legno trattato con primer o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura occorre carteggiare con grana 220-240. Pulire la superficie.

Ferro. Si applica su ferro pretrattato con Antiruggine o su ferro già verniciato.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Smalti satinati della serie RL xx40.

CONFEZIONI

0,75 L 2,5 L *

* solo nella versione RL 1040

RL 1040
BIANCO NEVE

RL 1340
GRIGIO CHIARO

RL 1640
VERDE SCURO

RL 2040
NERO

RL 1140
BIANCO LATTE

RL 1440
GRIGIO SCURO

RL 1740
MARRONE MORBIDO

RL 1240
BIANCO AVORIO

RL 1540
VERDE PRATO

RL 1840
MARRONE SCURO



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo



Resa
10 m² / L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 2-6 h



Essiccazione
finale 12 h



Residuo solido
35 ± 3 %



Viscosità
DIN8 14 ± 3"



Peso specifico
1,1 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



Gloss
30

